

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-131407

(43)Date of publication of application: 05.06.1991

(51)Int.CI.

B23B 27/20 C30B 29/04

(21)Application number: 02-248594

(71)Applicant: PHILIPS GLOEILAMPENFAB:NV

(22)Date of filing:

18.09.1990

(72)Inventor: OOMEN JOHANNES M

(30)Priority

Priority number: 89 8902323

Priority date: 18.09.1989


Priority country: NL

#### (54) DIAMOND TOOL

### (57)Abstract

PURPOSE: To increase the frictional resistance to permit superprecise machining for non-ferrous metal or the like by dispersing 1–300 ppm boron in diamond in a tool having a working surface of single-crystal diamond.

CONSTITUTION: A tool has a steel-made handle 3, and is so constructed that a single-crystal diamond 5 is soldered to one end, an inclined surface 8 agrees the diamond crystal surface, the crystal axial direction 11 is selected to [100] or [110] direction and it is extended parallel to the tool axial direction. A boron-containing single-crystal diamond is found in a small quantity in the nature, but it can be obtained by synthesis. The boron-containing single-crystal diamond has higher frictional resistance as compared with the single-crystal diamond not containing boron. The single-crystal diamond 5 is synthetic single crystal diamond, and it shows a smaller abrasion deviation range, and has 1-300 ppm boron.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

USPS EXPRESS MAIL ED 636 851 893 US MAR 17 2006 A

⑲ 日本国特許庁(JP)

40 特許出願公開

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-131407

fint. Cl. \*

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)6月5日

B 23 B 27/20 C 30 B 29/04 7632-3C V 7158-4G

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

60発明の名称

ダイヤモンドバイト

②特 面 平2-248594

❷出 願 平2(1990)9月18日

優先権主張

図1989年 9 月18日図オランダ(NL)図8902323

**⑫発 明 者 ヨハネス・マシアス・** 

オランダ国 アインドーフエン フルーネヴアウツウエツ

オーメン

ハ 1

の出 腹 人 エヌ・ペー・フィリッ

オランダ脚 アインドーフエン フルーネヴアウツウエツ

ブス・フルーイランペ ノ

ハ 1

ンフアプリケン

100代 理 人

弁理士 沢田 雅男

列 観 書

#### 1. 発明の名称

ダイヤモンドバイト

#### 2. 特許請求の範囲

1. 単結品ダイヤモンドの工作面を有するダイヤモンドバイトにおいて、前記ダイヤモンド中に 産業が分散されることを特徴とするダイヤモンド バイト。

2. 特許請求の範囲第1項に記載にダイヤモンドバイトにおいて、単結晶ダイヤモンドが合成ダイヤモンドであることを特徴とするダイヤモンドバイト。

3. 特許確求の範囲第1項又は第2項に記載に ダイヤモンドバイトにおいて、1ないし300ppeの 概念を有することを特徴とするダイヤモンドバイ

· 3. 発明の辞解な説明 「発明の分野) 本発明は、単粧品ダイヤモンドの工作面を有するダイヤモンドパイトに関するものである。

この様なダイヤモンドバイトは非鉄金銭及び合 成樹脂表面の超精密機械加工のためのカッター及 び韓引きダイスとして用いられる。精密复転との 組合せによりこのようなパイトは寸法補定及び滑 らかさに関して、高い光学的な要件に適合する機 植加工目的物に用いることが出来る。この様な加 工目的物の例としては非球菌レンズ及びリフレク ターのためのダイス等がある。今日では、0.5 μ ■ 以上の寸法精度は20cmの直径を有する工作物 work pieceの場合に達成することができる。この 表面担さル …… (peak-velley value) は従って0.02 4 m となる。近い将来この許容良差は非常に厳密 なもので 5 nmの表面包さ位 Rma K及 U 25 nmの寸法積 皮となるであろう。この様な許容点差は燃粘ダイ ヤモンド職牧子又は鋳塑に捏め込まれたダイヤモ ンド敬柱子から製造されるようなテップを存する パイトを用いて造成することは出来ない。なぜな らばこの様な数粒子の平均的な大きさは数 4 m で

## 笠間平3-131407(2)

.あるからである。この理由のために、続く明確に 銀定された単結晶ダイヤモンドが超精密機械加工 におけるバイトチップとして用いられ、このダイ ヤモンドの工作面work face は特別な研修盤grin diag machineを用いて必要形状に精密に研磨される。化を進成することができる。 単結晶ダイヤモンドのパイトチップは特殊なハン。 ダ付け(solderiag) 法により柄に固定され、前記 軸を韓密度整に取付けすることが出来る。

首頭に記載の様なダイヤモンドパイトは、Wach ining Data Handbook, 2nd Edition, Metcut Res earch Associates Inc., EigCingsti, Obio (197 2) Chapter 4. peragrah 4.1により知られている。 寸法精度及び表面組さに対する増大する需要の結 果的配取知の単結晶ダイヤモンドは、前記パイト チップの摩耗が進成し得る特度や狙さに対して遊 効果となるから、もはやパイトチップに適切なも のではなくなった。更に又パイトの寿命は不経済 なほど短い。

[発明の概要]

[発明の背景]

技術を用いて選案を往入するとの記載が「11:11.14. Hartley 者、Metastable Materials Pormation by Ion laplanation, S.T. Picraex 等の報書。 Hew York (1982) 第295 頁乃至302 頁」の文献に 記載されていることに往目されたい。しかしなが ら前記書はダイヤモンドの表面に値在するので 最大 D:3 μ m の 回 差往 入 表面層 が ある。 この 様 な パイトチップはある期間使用した後、研ぎ直され る際に少なくとも10μm のダイヤモンド層が研磨 除去される。これは前記職業含有表面圏が完全に 前失してしまうので収象を前記パイトチップに再 び住入しなければならないことを意味する。この 様な往入は大変高値な工程である。単に前記画金 合有表面離は前記結晶格子の創集の組み込みによ り生ずる最外和目の体影型の結果機械的なストレ スを有する。このストレスにより前記ダイヤモン ド材料はもろく、その結果ダイヤモンドの小さな かけらが作業中に前記パイトチップより欠けて(c hip off)しまう。ダイヤモンドのこれらのかけら は数 με の大きさのため組精密度表面処理はもは

本発明の目的はとりわけ充分に改善された摩託 抵抗を有する工作面を有するダイヤモンドパイト を提供するものである。これは工作物の組精密回 転を可能にし、前記ダイヤモンドバイトの長寿命

本発明によれば、この目的は實現に記載のよう なダイヤモンドバイトにおいて前記ダイヤモンド 中に確認が分数されることを特徴とするダイヤモ ンドにより達成される。前記単結晶ダイヤモンド において 個黒は前記結晶全体に均一に分散されて もよいが、結晶成長中に顕素拡散の好ましい方向 性により生じる直座の小さく部分的な差があって もよい。この様な概念会有単結晶ダイヤモンドは 大変小量自然界に見い出されているが、今日では 合成により得ることもできる。母素含有単結品ダー イヤモンドは御楽を含有しない単結晶ダイヤモン **ドに比較してより高い摩託抵抗を有するのでダイ** ヤモンドバイトとして用いるのに大変返している ことが見い出されている。

ダイヤモンドバイトチップの表面にイオン住入

や不可能となる。

本類明によるダイヤモンドバイトの実施例は、 単結晶ダイヤモンドが合成ダイヤモンドであるこ。 とを特徴とする。合成単結晶ダイヤモンドは、天 然ダイヤモンドよりもより小さな摩託の個差額阻 を示すことが見いだされている。

本発明によるダイヤモンドパイトの他の実施例 は、1ないし308ppmの国黒を有することを特徴と する。これはダイヤモンドのlcm3当り1.8 × 10'7 ないし5.2 × 10 \*\* の 前 岩原子に対応する。 既に述 べたように、前記職業はダイヤモンド結晶中に分 散し、湿度の部分的な差を生じ得る。的記画素型 皮範囲外では、上述の様な単結晶ダイヤモンドか らなるダイヤモンドパイトの好ましい特性は雑少 する。

#### [電路例]

本発明を以下の実施例について図面を参照し更 に呼越に説明する。

第1箇は、ダイヤモンドバイトの値面図を示し、 第2回は、ダイヤモンドバイトの平面回を示し、

## **特間平3-131407 (3)**

第3回は、工作物の回転中に前記パイトチップ に作用する3つの力を示し、

第4 図は、単結晶天然ダイヤモンドが前記パイトチップに用いられる場合、 御粉長さの函数として回転動作中の力の変化を示し、

第5 関は、本発明による個素含有単純品合成ダイヤモンドを用いる場合、切粉長さの関散として 回転動作中の力の変化を示す。

#### 「穿烙袋」

第1 図及び第2 図に於て参風番号1 はカッター cotterの形状のダイヤモンドベイトを示す。 前記 ベイトはスチール製柄3 と、この一億に単結晶ダイヤモンド5 がベイトチップとしてハンダ付けされている。 前記 軸はスルーホール (through hole) 7 を有し、このスルーホールは旋撃に対しバイトを固定するのに用いられる。 傾斜面 9 は前記ダイヤモンド (001) 結晶表面と一致し、前記軸表面17に対し平行に低在する。前記ダイヤモンドの結晶軸方向11は、[108] 又は[110] 方向に選択され、前記パイトの軸方向13に対し平行に延在する。前

配早結晶ダイヤモンドはラウェ (Laue) X 種間折技術を用いて位置合わせされる。研磨により、前記ダイヤモンドは len の数回半径 15を有する刃 (cutting edge)を備える。クリアランス面 (clearance face) 19は機両を有し、前記傾斜面 9 に対する垂直面 21と5 の角 α (clearance 角) を思成する。前記ペイトチップは 8.1 万至 2 μe の大きさを有する合成ダイヤモンド粒子で被覆された耕鉄研選 延石車により研鑽される。

前記3方向の力は主包断力 sain cutting force F。、推力 thrust force F。、接の力 transverse force F,である。第3回は続4の周りに矢印8の方向に回転される円盤状の工作物2を低略的に示す。第3回は、前記ダイヤモンドバイト1のパイトチップに作用する力を示すものである。

不括性がスのもとで基元される電気鋼(ASTN F 6877型)の円盤状工作物は試験されるべきダイヤモンドのためのテスト材料として用いられる。この材料は硬さ及び組成の面でほんの少しの変化しか示さず大変精密な監細構造を有する。このピッカーズ硬度 (Vickers hardness)は868vである。

前記ダイヤモンドの摩託抵抗を決定するのに、全包粉及50keが前記網ディスク2から切り出される。このディスクの回転速度は1000rpm である。この送り量は1回転に5μm で切断の深さも又約5μm である。上記3つの力は開始時及び切粉及の10km年に限定される。切粉及の50kmの後にいわゆるダイヤモンドのクレータ庫紙Crater wear をタリーステップ装置(Talyetep apparatus)を用い

て便定する。クレータ収耗とは前記パイト使用中 傾斜面の表面上に生ずるクレータの形成である。

この試験では3つの型の単結品ダイヤモンドが用いられる。すなわち、天然ダイヤモンド、合成ダイヤモンド及び御集合有の成ダイヤモンドである。ダイヤモンドの御集合有型合成ダイヤモンドの健康合有型合成が、結晶中の位置により研究の5.7 乃至57ppm(1cd)での登記を登録を開発を用いられる結晶を対して対定されたタレータ単純を用いられる結晶を対定に以下の表に記載する(第1匹及び第2回参照)。

(以下余白)

## <u>表 クレータ摩廷 単位 (μα</u>)

	結品軸方向 ·	
ダイヤモンド型	[180]	[110]
天気ダイヤモンド	2.38	3. 00
合成ダイヤモンド	1.58	0.80
闘場合有合成 ダイヤモンド	5, 00	0,00

上記の表は合成ダイヤモンドは天然ダイヤモンドよりもより小さな摩託性であることを示す。 値 乗合有ダイヤモンドは、前配用いられた網は、50 k■の切粉長を切り出された後も全く摩託の兆候を 示さない。全ての場合に終て、 [110] 輪方向が好

第3回は、工作物の回転中に前記パイトチップ に作用する3つの力を示し、

第4回は、単結晶天然ダイヤモンドが前記パイトチップに用いられる場合切紛長の函数として図 伝動作中の力の変化を示し、

第5 図は、本発明による關係含有単結品合成ダイヤモンドを用いる場合切粉長の函数として回転動作中の力の変化を示す。

- 1…ダイヤモンドバイト、
- 2…銅ディスク、
- 3…スチール盤析
- 4 ··· Nt .
- 5…単結晶ダイヤモンド、
- 6 …矢印、
- 1 …スルーホール、
- 9 …傾斜面、
- 11…結晶體方向、
- 13-- バイトの軸方向、
- 15… 旋回半径、

ましい。

## 4. 箇面の簡単な投明

第1回は、ダイヤモンドバイトの側面図を示し、 第2回は、ダイヤモンドバイトの平面圏を示し、

17… 触表面、

19…クリアランス面、

21-- 垂直面。

出租人:エヌ・ペー・フィリップス・

フルーイランペンファブリケン

代理人: 弁理士 沢 田 雅 男

# 特開平3-131407(5)

